



EXTRALAV

Scheda Tecnica

Descrizione

LAVABILE ESTERNO EXTRA è una pittura lavabile per esterni a base di legante stirolo-acrilico, cariche minerali e pigmenti di pregio.

LAVABILE ESTERNO EXTRA è adatta per la decorazione e protezione delle facciate. Il prodotto conferisce alle superfici ottima idrorepellenza e resistenza allo strofinamento ad umido, eccellente permeabilità al vapore, ottima resistenza alle radiazioni UV ed agli agenti atmosferici.

LAVABILE ESTERNO EXTRA è facile da applicare sia a rullo che a pennello in quanto favorisce la scorrevolezza degli utensili. Il prodotto conferisce un pregevole aspetto liscio/omogeneo ed opaco ai supporti.

LAVABILE ESTERNO EXTRA ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

Applicazione

Supporti nuovi

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano, a pennello, di fissativo ACRIL FLEX o ACRIL PIGMENTO e, dopo 24 ore, applicare due mani di **LAVABILE ESTERNO EXTRA**.

Supporti già tinteggiati e/o degradati

Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione. In presenza di pittura decoese, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Isolare una mano, a pennello, di fissativo ACRIL FLEX o ACRIL PIGMENTO e, dopo 24 ore, applicare due mani **LAVABILE ESTERNO EXTRA**.

Modalità di applicazione

Applicare **LAVABILE ESTERNO EXTRA** con pennello in due mani.

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C e con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.



EXTRALAV

Classificazione, caratteristiche tecniche e prestazioni

LAVABILE ESTERNO EXTRA è stata testata presso il laboratorio di GFC Chimica. I risultati delle prove sperimentali riportate nelle tabelle che seguono sono documentati nel rapporto di prova n° 059/L del 26.02.2010.

NOTA: I dati si riferiscono all'intonachino grana media: max 1.0 mm

Classificazione secondo norma UNI EN 1062-1:2005 "Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo"

Classificazione per esterni	
Per impiego finale	Decorazione-protezione
Per tipo chimico di legante	Resina stirolo-acrilica
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua
Brillantezza	Opaca; Classe G ₃
Granulometria	Fine; Classe S ₁
Spessore della pellicola	Spessore > 50 e ≤ 100 μm Classe E ₂
Assorbimento d'acqua	w = 0,029 kg/(m ² ·h ^{0.5}) Classe W ₃ (bassa permeabilità)
Permeabilità al vapore	Sd = 0.0754 m; spessore = 167 μm μ = 452 Classe V ₁ (alta permeabilità)
Resistenza allo strofinamento ad umido	Ldft = 17,54 micron Classe 2

Secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1062-1:2005, il prodotto può essere descritto con la seguente classificazione:

G ₃	S ₁	E ₂	W ₃	V ₁
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Caratteristiche tecniche		
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1:2003	1.54 g/ml
Viscosità (Brookfield)	UNI EN ISO 2555:2002	28500 cPs
Materie non volatili (% peso)	UNI EN ISO 3251:2008	65.66 %
Resistenza alle radiazioni UV (500 ore)	UNI 10686:1998	Prova superata (ΔE = 1.02)



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

Revisione n. 1
Data revisione
25/02/2010
Stampata il
25/02/2010
Pagina n.3 / 3

EXTRALAV

Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	VOC = 3 gr/lt
----------------------------------	-------------	---------------

Confezioni e stoccaggio

LAVABILE ESTERNO EXTRA deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Resa

Resa teorica = 8-10 m²/lt per mano

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it