



INCAPSULO AP 163

Scheda Tecnica

Descrizione

INCAPSULO AP 163 si applica sulle superfici in cemento amianto, sia all'interno che all'esterno, per prevenire le rotture dovute al deterioramento del legante cementizio e la conseguente formazione di fibre; utilizzato da sempre per impermeabilizzare manufatti in calcestruzzo, sia in orizzontale come tetti e terrazze, che in verticale come pareti interrato o contropareti esposte all'intemperie

INCAPSULO AP 163 è inoltre efficace nel trattamento di superfici in cemento amianto, prolungare la durata ed impermeabilizzare.

INCAPSULO AP 163 è un preparato liquido, a base di polimeri acrilici elastomeri.

INCAPSULO AP 163 rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

Applicazione

INCAPSULO AP 163 è applicabile su:

è indicato per incapsulare le fibre d'amianto presenti sull'estradosso e intradosso delle coperture, per sigillare fessurazioni o giunti di dilatazione.

AVVERTENZE

Sono da evitare condizioni estreme di caldo o freddo durante l'applicazione. Non applicare **INCAPSULO AP 163** al di sotto di + 5°C. Non applicare con tempo umido, nebbioso e piovoso.

Non applicare **INCAPSULO AP 163** su supporti molto caldi (max 30°), in quanto ciò produrrebbe conseguenze negative sull'adesione al supporto.

INCAPSULO AP 163 può essere considerato un rivestimento pedonabile se affogato in rete in fibra di vetro del tipo 160 gr/mq.

Nel caso di verniciatura di manti bituminosi, si dovrà preventivamente eliminare lo strato di sporco presente.

SUPERFICI IN CEMENTO AMIANTO

Tipologie d'intervento secondo norma UNI10686 del Marzo 1998 " Allegato 2 " con Decreto del 20 Agosto 1999, ampliamento normativo della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

Trattamento incapsulante di lastre pulite in cemento amianto con spessore di 300 um.

Stesura di una prima mano di fissativo penetrante ACRILPRIMER AM 70 di colore rosso, resa circa 200 g/mq.



INCAPSULO AP 163

Stesura di due mani di incapsulante **INCAPSULO AP 163**, in due tonalità contrastanti, resa circa 500 g/mq.

SUPERFICI DA IMPERMEABILIZZARE

Superfici in verticale: applicare una mano di **INCAPSULO AP 163** diluito al 30/40% con acqua, in modo da uniformare e consolidare la parete; successivamente procedere alla stesura del prodotto diluito max con un 5/10% di acqua, fino ad ottenere uno strato pari a 1,5 kg/mq. di materiale.

Superfici in orizzontale: applicare una mano di **INCAPSULO AP 163** diluito al 30/40% con acqua, in modo da uniformare e consolidare il supporto; successivamente procedere alla stesura del prodotto diluito max con un 5/10% di acqua, fino ad ottenere uno strato pari a 3 kg/mq. di materiale.

SISTEMI DI RINFORZO

E' possibile aumentare la resistenza meccanica dell'incapsulante **INCAPSULO AP 163** annegando un materiale di rinforzo tra la prima e la seconda mano.

TEMPI D'ESSICAZIONE

Asciutto al tatto in circa 4 ore in condizioni di U.R. 65% a 20°C. In condizioni di freddo, l'essiccazione è ritardata. Si consiglia di lasciare trascorrere 12 ore tra l'applicazione delle due mani. Evitare spessori irregolari.

ATTREZZATURA

Il prodotto puo' essere applicato a rullo, a pennello, o con pistola airless.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Dopo l'uso, pulire gli attrezzi ; qualora il prodotto fosse essiccato, utilizzare dell'acqueragia inodore.

CONFEZIONI

INCAPSULO AP 163 è confezionato in latte da 8 kg e 20 kg.

STOCCAGGIO

Proteggere dal gelo e dal calore. Il tempo di stoccaggio delle confezioni, in ambiente chiuso, a temperatura superiore a + 5°C, è di 12 mesi.

SANITA' E SICUREZZA

Riferirsi alla scheda di sicurezza.



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

Revisione n. 1
Data revisione
25/02/2010
Stampata il
25/02/2010
Pagina n.3 / 3

INCAPSULO AP 163

COLORI DISPONIBILI

bianco
grigio
rosso
sistema tintometrico

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO PEZZOLI s.r.l.

Via Valtésino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it